



## In het kort

Gebruik RESION Polyester Laminating Resin om te lamineren, in combinatie met glasmat, glasweefsel of rovingweefsel. Gebruik gemiddeld 2% verharder voor een juiste uitharding.

## Toepassing

RESION Polyester Laminating Resin wordt gebruikt voor het produceren van boten, autospoilers, buddyseats, modelbouw, zwembaden, vijvers, voor diverse reparaties en constructies, en nog veel meer.

## Eigenschappen

- Thixotroop
- Voorversneld
- Lange verwerkingstijd (ca. 1 uur)
- Milieuvriendelijk
- Slagvast
- Met kleurindicator (blauw naar grijsgroen)

## Verwerkingsvoorschriften

- Zorg voor een temperatuur van minimaal 12 graden en maximaal 30 graden
- Voeg 1,5-2,5% MEKP verharder toe en vermeng deze direct met de hars
- Verwerkingstijd ongeveer 60 minuten bij 20 graden
- Doorharding 4 tot 6 uur bij 20 graden.
- Overschilderbaar met polyester topcoat na ca. 2 uur

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Resion © is een geregistreerd handelsmerk van:

Polyestershoppen BV

Oostbaan 680

2841ML Moordrecht

Nederland

tel: 085-0220090

info@polyestershoppen.nl



## Technische gegevens

Mengverhouding:	1,5-2,5%
Verwerkingstijd:	ca. 60 minuten (zie hieronder)
Chemie:	orthoftaalzure polyesterhars met verbeterde waterbestendigheid

- Houdt de volgende hoeveelheid verharder aan:
  - Bij 12-17 graden: 2,5% verharder
  - Bij 18-24 graden: 2% verharder
  - Bij 25-30 graden: 1,5% verharder
- de verwerkingstijd is afhankelijk van temperatuur, hoeveelheid verharder en totale dikte van het laminaat.

## Handling

Gebruik latex of nitril handschoenen en een veiligheidsbril. In niet geventileerde ruimtes een dampmasker gebruiken.

## Opslag en houdbaarheid

Droog en donker opslaan. Verpakkingen steeds goed sluiten om vochtname te vermijden. UV licht vermijden.

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgave. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Resion © is een geregistreerd handelsmerk van:  
Polyestershoppen BV  
Oostbaan 680  
2841ML Moordrecht  
Nederland  
tel: 085-0220090  
info@polyestershoppen.nl